

MIX/ MIX PRO

KARTA TECHNICZNA:

Dwustronna taśma klejąca przeznaczona do hermetycznego łączenia zakładów i penetracji folii paroizolacyjnych zgodnie z normą DIN 4108-7. Dodatkowo nadaje się do klejenia folii i membran w zadaszonych miejscach na zewnątrz



DANE TECHNICZNE	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Klej		modyfikowany akryl, bezrozpuszczalnikowy
Szerokość	[mm]	20, 38, 50
Długość	[mb]	25
Grubość	[mm]	0,21 -0,23
Powłoka klejąca	[g/m ²]	MIX = 180-200; MIX PRO 210-230
Zakres temperatur	[°C]	-40°C to +100°C
Wytrzymałość dynamiczna na ścinanie	[N/cm ²]	MIX - 30; MIX PRO - 38
Nośnik kleju		poliestrowa siatka
Warstwa wewnętrzna (liner)		papier silikonowy kraft.
Siła adhezyjna	[N/mm]	DIN EN 1939 (2003) min. 35N/25mm
Karton	[szt.]	20mm - 30; 38 mm - 14; 50 mm - 12
Paleta	[szt.]	20mm - 2160; 38 mm - 1008; 50 mm - 864
Substancje niebezpieczne		brak

MIX/ MIX PRO

ZASTOSOWANIE:

MIX/ MIX PRO jest specjalnie stworzona do uszczelniania i naprawy różnych materiałów stosowanych w dachach i budownictwie, w tym folii, folii izolacyjnych, paroizolacji opartej na papierze, aluminium oraz tworzyw sztucznych. Skutecznie uszczelnia zakłady membranowe, chroniąc przed przenikaniem wiatru, wody i wilgoci. Zalecana jest również do stosowania wewnątrz pomieszczeń, aby zapewnić pewne uszczelnienie dla materiałów izolacji parowej.

MONTAŻ:

- Odczep folię ochronną.
- Wycentrum i przymocuj centralnie na zakładzie.
- Usuń folię ochronną stopniowo i przyklej taśmę klejącą, unikając naciągania czy marszczenia.
- Dokładnie i zdecydowanie dociskaj.

Nie używać, jeśli nachylenie dachu wynosi mniej niż 10%.

Powierzchnie muszą być mocne, suche i wolne od kurzu i tłuszczu oraz powierzchnia nie może być odporna na klej. Przed użyciem powierzchnie i membrany należy oczyścić i przeprowadzić testy przyczepności. Gotowe spoiny nie mogą znajdować się w stojącej wodzie ani pod ciągłym obciążeniem mechanicznym. Zmarszczki i naprężenia membran i taśm należy złagodzić poprzez nacięcie i nacięcia te następnie ponownie skleić.

Należy unikać nietypowych naprężeń. Klejenie nie może odbywać się na wielowarstwowych membranach lub powierzchniach, które nie posiadają wystarczającej wytrzymałości wewnętrznej. Klejenie w konstrukcji saun i basenów powoduje utratę gwarancji. W przypadku nieprawidłowej i nieprofesjonalnej obróbki oraz jeśli nie są spełnione warunki bezpiecznego łączenia (zła podbudowa), może to prowadzić do unieważnienia gwarancji.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT:

Produkt należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Taśmę należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić. Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnej przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku niestosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.